



фракция 0-10 мм



фракция 10-40 мм



фракция 40-120 мм

Фракционированный щебень из сталеплавильных шлаков ТУ 14-105-590-95, ГОСТ 3344-83

Технические характеристики

Показатель	Норма
Фракции (мм)	0-5; 0-10; 5-20; 10-40; 20-40; 40-70
Насыпная плотность (кг/м ³)	1600-2000
Прочность	1000-1200
Морозостойкость (Мрз)	50
Устойчивость структуры	УСII
Химический состав (весовые доли, %):	
CaO	27,7-44
SiO ₂	7,6-11,6
Al ₂ O ₃	2,19-7,3
MgO	6,3-11,5
MnO	3,5-5,3
Fe общее	0
FeO	7,6-40,9
Fe ₂ O ₃	0
P ₂ O ₅	0,86-1,26
S	0,03-0,16
Содержание металлических примесей	до 1%
Эффективная удельная активность природных радионуклидов	1-й класс (все виды строительства)



Дорожное
строительство